

Déclaration de performance 2025



Tél. +41 27 329 24 27
carriere@lathiongroup.ch

N° déclaration de performance		GBR-2025	
1. Code d'identification du produit		Granulat béton recyclé 0/4	Granulat béton recyclé 4/22
2. Utilisation du produit		Granulats pour béton	
3. Fabricant		Lathion Carrières SA Carrière des Paujes Avenue de Tourbillon 3 1950 Sion	
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit		CE 2+	
5. Norme harmonisée		EN 12'620	
Instance de certification notifiée		NB 2115 (ASMP)	
6. Performance déclarée			
Code d'identification du produit		Granulat béton recyclé 0/4	Granulat béton recyclé 4/22
Caractéristiques		Performance	
Classe granulaire	Désignation	0/4	4/22
Granularité	Catégorie	G _F 85	G _A 85
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	APD	FI ₁₅
Teneur en fines	Catégorie	f _{1,0}	f ₃
Qualité des fines	-	APD	APD
Résistance au polissage CPA ¹	Catégorie	APD	APD
Masse volumique réelle absolue	[kg/m ³]	2'660	2'670
Coefficient d'absorption d'eau	[%m]	4.9	5.2
Durabilité (gel - dégel)	-	APD	APD
Péetrographie ²	-	APD	APD
Classification des constituants	Catégorie	APD	³
Chlorures solubles dans l'eau	[%m]	0.0004	0.0004
Chlorures solubles dans l'acide	[%m]	0.007	0.008
Sulfates soluble dans l'acide	Catégorie	AS _{0,8}	AS _{0,8}
Soufre total	[%m]	aucun	aucun
Sulfates solubles dans l'eau	Catégorie	SS _{0,2}	SS _{0,2}
Constituants qui influencent la prise et le durcissement	Catégorie	A ₁₀	A ₁₀

APD : aucune performance déterminée
¹ : uniquement pour surfaces de chaussées

² : uniquement pour granulats naturels
³ : RC-Grave de granulats béton (Rc 71.3[%], Ru 28.6[%])

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Sion, le 29 septembre 2025

Lionel Lathion
 Responsable d'exploitation